Fiche Technique

Caractéristiques:

AKEMI® Mastic d'Etanchéité pour Carrosseries est une matière étanchéifiée à base de solvants, pouvant être étalée et à base de caoutchouc naturel et synthétique.

Le produit se caractérise par les propriétés suivantes :
- séchage rapide
- élasticité durable
- peut être peint avec la plupart des laques
- résiste aux intempéries
- très bonne stabilité, s'étale facilement
- très bonne adhérence sur de nombreux supports

Domaine d'utilisation:

AKEMI® Mastic d'Etanchéité pour Carrosseries est utilisé dans la construction automobile, construction mécanique et la construction d'appareils comme dans l'industrie électronique, dans les domaines de l'aération et de la climatisation pour colmater les fissures, recouvrements, soudures par point et similaire sur des objets métalliques (fer, acier, aluminium, zinc) sur un grand nombre de plastiques et sur des tôles métalliques pré-peintes ou peintes.

Mode d'emploi:

1. Le support doit être désoxydé, dégraissé, séché et nettoyé de toute poussière. Il est recommandé de polir légèrement les surfaces lisses.
2. Etaler le produit avec un pinceau ou une spatule ; une bonne stabilité permet de garder une structure de pinceau légère.
3. Le séchage dépend de la température.
4. Pour les laques standards : application directe après usage si nécessaire. Puis appliquer un voile plus une couche croisée d'apprêt 2K et recouvrir de laque 2K. Pour la mise en peinture du mastic, attendre le durcissement en profondeur.
5. Les outils de travail peuvent être nettoyés avec AKEMI® Diluant Universel.

Conseils particuliers:

- Uniquement pour usage professionnel.
- La surface usinée ne peut pas être traitée avec les mastics polyester ou les filler polyester 2K.
- Le produit ne durcit qu'au sens physique du terme et peut ainsi être attaqué de manière plus ou moins forte par les solvants.
- Le produit durci n'est pas nocif.
- Pour élimination régulière vider complètement le récipient.
- Recyclage conformément aux prescriptions de la décision européenne 97/129/CE relative à la directive sur les emballages 94/62/CE.

Données techniques:

Couleur:	gris
Densité:	environ 1,2 g/cm³
Température de traitement:	+5°C à +35°C
Formation de peau:	après environ 5 minutes
Vitesse de durcissement complet:	2 mm / 1er jour
Résistance à la température:	-25°C à +80°C, à court terme à 150°C
Résistance chimique:	résistant à l'eau, aux acides et bases dilués, à court terme résistant aux carbures

AKEMI GmbH · Lechstraße 28 · 90451 Nürnberg · Germany
Tel. +49(0)911-64296-0 · info@akemi.de · www.akemi.com

Fiche Technique

Conservation: Au moins 24 mois après fabrication dans l'emballage d'origine fermé et stocké dans un endroit sec et frais (5-25°C).

Conseil de sécurité: Voir la fiche de données de sécurité.

Observations: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influences différentes, ces indications, tout comme les remarques écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles ; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la fabrication d'un modèle.

AKEMI GmbH · Lechstraße 28 · 90451 Nürnberg · Germany
Tel. +49(0)911-64296-0 · info@akemi.de · www.akemi.com